



Bona Classic

WASSERBASIERTE GRUNDIERUNG

Klassisch helle Holzoptik



Wasserbasierte 1-Komponenten-Grundierung, die das Aussehen von klassischem, hellem Holz schützt.

Bewirkt mit seiner bewährten, klassischen Formulierung eine helle Holzoptik, sowie eine gut gefüllte Oberfläche. Die weiche und flexible Einstellung reduziert die Seitenverleimung, ist zudem einfach und sicher in der Anwendung, und zudem vergilbungsfrei. Geeignet für nahezu alle Holzarten.

- Helle Holzoptik
- Elastische Eigenschaften, reduziert die Seitenverleimung
- Hoher Festkörpergehalt
- Vergilbungsfrei



Bona Classic

WASSERBASIERTE GRUNDIERUNG

Klassisch helle Holzoptik

TECHNISCHE DATEN

Basis:	1-komponentige, wasserbasierte Acrylat Grundierung
Festkörpergehalt:	Ca. 35%
Verdünnung:	Falls erforderlich 4% Bona Retarder für eine längere offene Zeit.
Trockenzeit:	Ca. 1 - 2 Std. (20°C / 60% rel. Luftfeuchte)
Auftragsgerät:	Bona Roller (Microfiber 11 mm, oder Wasserlackrolle)
Auftragsmenge:	8 - 10 m ² /Liter (120 – 100 g/m ²) pro Auftrag
Giscode:	W2+
Sicherheit:	Kennzeichnungsfrei
Werkzeuge reinigen:	Werkzeuge von Materialresten mit möglichst wenig Wasser befreien, getrocknetes Material kann mit Aceton entfernt werden. Alle Abfälle in einer zugelassenen Abfallentsorgungsanlage entsorgen – nicht in den Abfluss oder die Kanalisation schütten.
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 1 Jahr ab Herstellungsdatum.
Lagerung/Transport:	Nicht unter +5°C lagern, vor Frost schützen. Im Sommer kühl lagern (nicht über +30°C)
Gebindeentsorgung:	Deutschland: über DSD Österreich: über Bonus Nr. 3551
Lieferform:	3 x 5 Liter
Zertifikate:	EC1Plus für sehr geringe Emissionen GreenGuard EN 13501-1; Reaction to fire

Das Sicherheitsdatenblatt von Bona Classic ist zu beachten.

OBERFLÄCHEN VORBEREITUNG

Der Boden muss sich den klimatischen Bedingungen am Einbauort angepasst haben, gut geschliffen, trocken und frei von Schleifstaub, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Für den letzten Schliff ist die Einscheibenmaschine Bona Flexisand mit dem Quattro Teller, und Schleifmittel Körnung 120 zu verwenden. Das Produkt sollte Raumtemperatur haben und muss vor dem

Gebrauch gut geschüttelt werden. Optimale Verarbeitungsbedingungen liegen zwischen 18 - 25°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 30 – 60%. Hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verkürzen, niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit. **Die Mindesttemperatur für die Verwendung beträgt 13 °C.**



Bona Classic

WASSERBASIERTE GRUNDIERUNG

Klassisch helle Holzoptik

VERSIEGELUNGSEMPFEHLUNGEN

1x Bona Classic
2x Bona Versiegelung (frei wählbar aus dem Bona Parkettlack-Sortiment)

Beachten:

- Durch seine Elastizität kann Bona Classic nicht direkt zwischengeschliffen werden. Daher ist der Lackzwischenschliff erst nach dem Auftrag und Abtrocknung des ersten Decklacks zur Beseitigung der Holzaufrauhung durchzuführen.
- Auf Bona Classic muss spätestens nach 24 Stunden

Trockenzeit der erste Lackauftrag erfolgen

- Pro Tag nicht mehr als 2 Aufträge (Grundierung + Lack) durchführen, um einen zu hohen Quelldruck auf das Holz zu vermeiden.
- Sorgen Sie während der Trocknung für gute Belüftung. Schlechte Trocknungsbedingungen können die Leistung und Haftung des Produkts beeinträchtigen.
- Bona Classic darf nur direkt auf rohem Holz verwendet werden. Es darf nicht in Verbindung mit Beizen oder Ölen oder zum Überlackieren anderer Lacke verwendet werden.

VERARBEITUNG

1. Schütteln Sie das Gebinde vor Gebrauch gut auf und setzen Sie den mitgelieferten Filter ein. Gießen Sie die Grundierung in einen sauberen, trockenen Behälter.
2. Tragen Sie Bona Classic mit einem Bona Roller (Microfiber 11 mm, oder Wasserlackrolle) gleichmäßig auf, wobei Sie mit der Holzmaserung abschließen. 8 – 10

m²/Liter und Pfützenbildung vermeiden.

3. Trocknung ca. 1 – 2 Stunden, bevor der erste Decklackauftrag erfolgt.

Bona Classic nur als Grundierung verwenden, und nicht als Endversiegelung.

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit.

Service Telefonnummer Deutschland: 0 800 2662349

Service Telefonnummer Österreich: 0 800 225282